



## 29110 - SYNTOLACK HIGH



1000 ml +  
150–200 ml



17–18° DIN 4  
bij 20°C



Ø 1,4 mm  
4 bar  
HVLV:  
Ø 1,3 mm  
2–2,5 bar  
Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C  
Hanteerbaar: 3–4 u  
Uitgehard: 5–6 dagen

### OMSCHRIJVING

Hoogwaardige, sneldrogende, synthetische verf.

### TOEPASSING

Geschikt voor vrachtwagencabines, landbouwmachines, gereedschappen en algemene industriële toepassingen.

### EIGENSCHAPPEN

- Goede weersbestendigheid
- Uitstekende glans
- Goede hechting direct op staal (bevat geen roestwerende pigmenten; bescherming vanwege afsluit-effect)

### VOORBEREIDING ONDERGROND

Het product mag worden aangebracht op:

- SYNTOPRIMER
- SYNTOPRIMER ZINC
- EPOPRIMER 1K
- 1K FAST PRIMER
- direct op staalplaat dat van te voren is geschuurd en ontvet met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW.

### AANBRENGEN

Spuiten.

#### Mengverhouding:

naar volume

SYNTOLACK HIGH (lak)  
00825-824 LECHSYS DILUENTE UNIVERSALE (verdunner) of  
00552 LECHLEROID DILUENTE L (verdunner) of  
00572 SYNTEX DILUENTE SS (verdunner)

1000 delen  
150–200 delen

Viscositeit bij 20°C: 17–18° DIN 4

Ø Luchtkap: conventioneel 1,4 mm; HVLV 1,3 mm

Spuitdruk: conventioneel 4 bar; HVLV 2–2,5 bar


Aantal lagen: 2

Laagdikte: 50 µm

Overspuitbaar bij 20°C: tot 2 uur of na 48–72 uur afhankelijk van de laagdikte

Theoretische dekking: 1 l mengsel = 7–7,5 m<sup>2</sup> bij 50 µm

1 kg mengsel = 6,5–7 m<sup>2</sup> bij 50 µm



V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 550 g/l

---

## **DROOGTIJD**

### **Drogen bij 20°C**

Stofvrij: 20–30 min.

Hanteerbaar: 3–4 uur

Uitgehard: 5–6 dagen

---

## **OPMERKINGEN**

Om het drogen te versnellen en de weersbestendigheid, de directe hechting op staalplaat en de hardheid na 24 uur te verbeteren, 10–25% 29344 ISOLACK INDURITORE (naar gewicht of naar volume) vlak voor gebruik toevoegen.

Het mengsel dient bij 20°C binnen 4–6 uur gebruikt te worden.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0357-NL**  
**BIJGEWERKT 11/2004**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL