



29114 - SYNTOLACK RAPID



1000 ml +
250-400 ml



17-18" DIN 4
bij 20°C



Ø 1,4 mm
4 bar
HVLV:
Ø 1,3-1,4 mm
2-2,5 bar
Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C:
Hanteerbaar: 2 uur
Uitgehard: 5-6 dagen

OMSCHRIJVING

Zeer snel aan de lucht drogende, synthetische verf.

TOEPASSING

Geschikt voor landbouwmachines, bouwmachines en industriële toepassingen, inclusief gereedschappen, etc.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge glans
- Eenvoudig aan te brengen
- Zeer sneldrogend
- Zeer goede hechting direct op staalplaat (bevat geen roestwerende pigmenten; bescherming vanwege het afsluit-effect)

VOORBEREIDING ONDERGROND

Het product mag worden aangebracht op:

- 1K FAST PRIMER
- SYNTOPRIMER
- SYNTOPRIMER ZINC
- EPOPRIMER 1K
- direct op roestvrij staalplaat dat voldoende is geschuurd en ontvet met 00695 SILICONE REMOVER SLOW

AANBRENGEN

Aanbrengen door spuiten.


Mengverhouding:

naar volume

SYNTOLAC RAPID (lak)
00824 (langzaam) – 00825 LECHSYS UNIVERSAL THINNER of
00552 LECHLEROID THINNER L of
00572 SYNTEX DILUENTE THINNER SS

1000 delen
250-400 delen

Viscositeit bij 20°C: 17-18" DIN 4
Ø Luchtkep: 1,4 mm; HVLV: 1,3-1,4 mm
Spuitedruk: 4 bar; HVLV 2-2,5 bar
Aantal lagen: 2
Laagdikte: 50 µm



Theoretische dekking: 1 l mengsel = 6,5–7 m² bij 50 µm
1 kg mengsel = 6–6,5 m² bij 50 µm

V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 580 g/l

Mengverhouding bij elektrostatisch spuiten:

de volgende toevoeging gebruiken: 0,1–2% 09826 ADDITIVO ANTISTATICO

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 15–20 min.

Hanteerbaar: 2 uur

Uitgehard: 5–6 dagen

OPMERKINGEN

Om de weersbestendigheid, het drogen, de directe hechting op staalplaat en de hardheid te verbeteren na 24 uur, 10% tot 25% 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER (naar gewicht of naar volume) vlak voor gebruik toevoegen.

Het mengsel dient bij 20°C binnen 4–6 uur gebruikt te worden.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0359-NL
BIJGEWERKT 11/2006**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL