


29118 - SYNTOLACK PENN OPACO



1000 ml +
10–20 ml



Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C:
Hanteerbaar: 5–6 u
Uitgehard: 5–6 dagen

OMSCHRIJVING

Matte, synthetische lak op basis van geselecteerde, aan de lucht drogende, glyceroftaalharsen voor kwasttoepassingen.

TOEPASSING

Geschikt voor hoogwaardige decoratie en het beschermen van voorwerpen die worden blootgesteld aan zware weersomstandigheden, voor stalen en houten constructies binnen en buiten.

Bouw: deuren, ramen, luiken, hekwerk, radiatoren, etc.

Interieur: meubels, muren, plafonds

Industrie: schappen, gereedschapsmachines en algemene industriële toepassingen.

BIJZONDERE KENMERKEN

- Zeer fraai fluwelen matte uiterlijk
- Zeer eenvoudig aan te brengen
- Zeer grote kleurstabiliteit
- Kras- en slijtvast

VOORBEREIDING ONDERGROND

Blank hout: breng een geschikt, tot 100% verdund houtimpregneermiddel aan of 29132 TECNOGRIP en indien nodig een geschikte filler.

Staal: SYNTOPRIMER ZINC aanbrengen.

Oude verflagen: beschadigde en afgebladderde laklagen verwijderen, goed schuren en waar nodig plamuur aanbrengen. Een geschikt grondlaag aanbrengen.

AANBRENGEN

Aanbrengen met kwast, spuit of roller.

Mengverhouding voor aanbrengen met kwast en roller:

SYNTOLACK PENN OPACO (lak)
00570 SYNTEX DILUENTE SP (verdunder)

naar volume
1000 delen
10–20 delen

Aantal lagen: 1 a 2 lagen, 24 uur uitdampen bij 20°C alvorens de 2^e laag aan te brengen.

Mengverhouding bij spuiten:

SYNTOLACK PENN OPACO (lak)
00572 SYNTEX DILUENTE SS (verdunder)

naar volume
1000 delen
150–200 delen

Viscositeit bij 20°C: 20" DIN 4

Ø Luchtkap: 1,2–1,4 mm
Spuitedruk: 3–3,5 bar
Aantal lagen: 2 met 30–60 min. uitdampen
Laagdikte: 50 µm
Theoretische dekking: 1 l mengsel = 10,7–11,2 m² bij 50 µm
1 kg mengsel = 9,6–11,3 m² bij 50 µm
V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 530 g/l

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 60 min.
Hanteerbaar: 5–6 uur
Uitgehard: 5–6 dagen

OPMERKINGEN

Alle kleuren verkregen met 29118 hebben een glans tussen 15–35 afhankelijk van de kleur, de aanbrengmethode en het drogen.

Ter verbetering van de bestendigheid, droogsnelheid, hechting en hardheid na 24 uur bevelen wij aan om 10% 29344 ISOLACK INDURITORE vlak voor gebruik toe te voegen.
Gebruik het mengsel bij 20°C binnen 4–6 uur. De uitgeharde lak is iets glanzender.

TECHNISCH MERKBLAD NR. 0363-NL
BIJGEWERKT 11/2004

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL