



29119 - MONOSYNT




1000 ml +
150-250 ml



17-18" DIN 4
bij 20°C



Ø 1,4 mm
4 bar
HVLP:
Ø 1,3 mm
2-2,5 bar
Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°:
Kleefvrij, bewerkbaar: 2-3 u
Uitgehard: 5-6 dagen

OMSCHRIJVING

Sneldrogende, halfmatte, synthetische lak. Geschikt om te mengen met 29116 SYNTOLACK in alle verhoudingen voor het verkrijgen van een halfglanzende afwerking.

TOEPASSING

Geschikt voor vrachtwagenchassis, landbouwmachines, industriële machines en algemeen industrieel gebruik.

EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend
- Eenvoudig aan te brengen
- Goede dekkraft
- Goede hechting direct op staal

VOORBEREIDING ONDERGROND

Roestvrij staalplaat dat vooraf is geschuurd en ontvet met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW of met de volgende producten:

- 1K FAST PRIMER
- SYNTOPRIMER
- SYNTOPRIMER ZINC
- EPOPRIMER 1K

AANBRENGEN

Aanbrengen door spuiten.

Mengverhouding:

MONOSYNT (lak)
00824-00825 LECHSYS DILUENTE UNIVERSALE (verdunner) of
00552 LECHLEROID DILUENTE L (verdunner) of
00572 SYNTEX DILUENTE SS (verdunner)

naar volume
1000 delen
150-250 delen

Viscositeit bij 20°C: 17-18" DIN 4


Ø Luchtkap: 1,4 mm; HVLP: 1,3 mm

Spuitdruk: 4 bar; HVLP: 2-2,5 bar

Aantal lagen: 2, uitdampen tussen lagen dient niet langer dan 2 uur te zijn bij 20°C ter voorkoming van afbladderen.

Overlakbaar bij 20°C: tot 2 uur of na 48-72 uur afhankelijk van de laagdikte

Aanbevolen laagdikte: 50-60 µm



Theoretische dekking: 1 l mengsel = 6,5–7 m² bij 50 µm
1 kg mengsel = 5–6 m² bij 50 µm

V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 550 g/l

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 20–30 min.

Hanteerbaar: 2–3 uur

Uitgehard: 5–6 dagen

OPMERKINGEN

Om de weersbestendigheid, het drogen, de hechting en de hardheid na 24 uur te verbeteren 10% 29344 ISOLACK INDURITORE vlak voor gebruik toevoegen. Gebruik het mengsel bij 20°C binnen 4–6 uur.

Alle kleuren aangebracht met een droge laagdikte van 50–60 µm kunnen een glans van 35 ± 5 verkrijgen.

Voeg om de glans te verbeteren 20% 29116 SYNTOLACK toe.

TECHNISCH MERKBLAD NR. 0386-NL
BIJGEWERKT 11/2004

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL