



29131 - TECNOGRIP METAL



1000 ml +
50–400 ml



18–22" DIN 4
bij 20°C



Ø 1,4–1,8 mm
4 atm
Aantal lagen: 2



Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C:
Hanteerbaar: 3–4 u
Uitgehard: 24 u

OMSCHRIJVING

Vinyl-copolymeer afwerklak met glimmend ijzeroxide-effect op basis van roestwerende zinkfosfaatpigmenten.

TOEPASSING

Geschikt voor industrieel verfwerk waarbij een zeer goede directe hechting aan staal, aluminium, verzinkt staalplaat en beton essentieel is.

EIGENSCHAPPEN

- Speciaal metalliek-decoratief uiterlijk
- Goede weerstand tegen basen, minerale zuren, oliën, vetten, alifatische koolwaterstoffen
- Zeer goede weersbestendigheid
- Zeer goede hechting op staal, aluminium en verzinkt staalplaat

VOORBEREIDING ONDERGROND

Zwart metaal: micro-stralen, schuren.

Staal: voorzichtig ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW en schuren of stralen.

Aluminium en Al-legeringen: voorzichtig ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW en voorzichtig schuren of opruwen.

Elektrisch verzinkt staal: ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW.

Thermisch verzinkt staal: ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW, dan schuren of opruwen.

Oude verflagen: niet aanbrengen op oplosmiddelgevoelige verflagen.

AANBRENGEN

Aanbrengen met spuit, kwast of kortharige roller.

Mengverhouding (bij spuiten):

TECNOGRIP METAL
00824-00825 LECHSYS DILUENTE UNIVERSALE (verdunner)

naar volume
1000 delen
300–400 delen

Viscositeit bij 20°C: 18–22" DIN 4

Ø Luchtkap: 1,4–1,8 mm; HVLP: 1,3–1,6 bar

Spuitdruk: 3–5 bar

Aantal lagen: 2

Laagdikte: 40–50 µm

Theoretische dekking: 1 l mengsel = 5,5–6 m² bij 50 µm

1 kg mengsel = 4 m² bij 50 µm

V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 630 g/l

Mengverhouding (voor aanbrengen met kwast of roller, alleen op kleine oppervlakten):

TECNOGRIP METAL
00824-00825 LECHSYS DILUENTE UNIVERSALE (verdunner)

naar gewicht en naar volume

1000 delen
50–100 delen

Aantal lagen: 2 met 2–3 uur uitdampen bij 20°C

DROOGTIJD

Drogen aan de lucht bij 20°C

Stofvrij: 20 min.

Hanteerbaar: 3–4 uur

Uitgehard: 24 uur

OPMERKINGEN

Kan op elk moment met zichzelf worden overgelakt. Bij overlakken met synthetische of polyurethaan-aflak ten minste 24 uur wachten na aanbrengen van TECNOGRIP.

Zie voor de kleuren die met het LECHSYS-systeem verkregen worden de specifieke kleurenkaart. Let op dat bij aanbrengen door spuiten de uiteindelijke kleur lichter zal zijn in vergelijking met de referentie op de kleurenkaart.

Het product kan worden aangebracht met elektrostatische units.

TECHNISCH MERKBLAD NR. 0405-NL
BIJGEWERKT 11/2004

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL