


29136 - HYDROTOP GFR



1000 ml +
1500 ml +
0-150 ml

Potlife bij 20°C:
4 uur



Ø 1,9-2,5 mm
3-4 atm
Aantal lagen:
1 dunne
2 dikke



Drogen bij 20°C: 60%
Kleefvrij: 3-4 u
Uitgehard na 24 u
Drogen bij 60° C:
60 min.

OMSCHRIJVING

2-Componenten, waterverduerbare, sinaasappelhuid-epoxylak.

TOEPASSING

Iedere industriële toepassing waarbij een aantrekkelijk rimpeleffect nodig is, inclusief machines, gereedschap en gietijzere onderdelen. Alleen voor binnentoepassingen.

EIGENSCHAPPEN

- Goede hechting op blank staal
- Fraai uiterlijk dat geschikt is voor het maskeren van kleine fouten op de ondergrond
- Waterverduunbaar product (lage VOC-emissie)

AANBRENGEN

Aanbrengen met spuit.

Mengverhouding:

HYDROTOP GFR (lak)
29336 HYDROTOP GFR INDURITORE (verharder)
Gedemineraliseerd water

naar volume
1000 delen
1500 delen
0 tot 150 delen

Het is belangrijk om de gekleurde lak (29336 HYDROTOP INDURITORE GFR) bij de verharder te gieten en niet andersom

Potlife bij 20°C: 4 uur
Spuitopening: 1,9-2,5 mm
Spuitdruk: 3-4 bar
Laagdikte: 75 micron (gemiddelde waarde)
Dekking (theoretisch volume): 1 l mengsel = 9 m² bij 75 micron
1 kg mengsel = 6,5 m² bij 75 micron
V.O.C. R.F.U.: ~ 110 g/l

Er kunnen 2 soorten afwerking verkregen worden:

1. **Op gladde oppervlakten:** breng een eerste laag aan van het product plus verharder en verdund met ca. 15% gedemineraliseerd water om het oppervlak uniform te bedekken (glad effect). Spuit na 15-20 min. uitdampen het boven omschreven mengsel op en geef het het gewenste sinaasappelhuid-effect.
2. **Op onregelmatige oppervlakten:** breng twee of meer lagen product als boven bereid aan om het gewenste uniforme effect te verkrijgen.

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C, relatieve vochtigheid 60%

Kleefvrij: 3–4 uur

Uitgehard: 24 uur

NB: bij lagere temperaturen en hogere relatieve vochtigheid wordt de droogtijd aanzienlijk langer.

Drogen bij 60°C

60 min.

OPMERKINGEN

Kleine luchtkapopeningen en grotere luchtdruk zorgen voor een fijn sinaasappelhuidedeffect.

Grote luchtkapopeningen en lage luchtdruk zorgen voor een grof effect.

29366 HYDROTOP GFR INDURITORE IS VORSTGEVOELIG: bewaren bij een temperatuur boven +5°C

MERKBLAD 0368-NL
BIJGEWERKT 10/2001

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL