



29145 - ISOLACK PUR



1000 ml +
250 ml +
100–200 ml

Potlife bij 20°C:
3–4 u



17–18° DIN 4
bij 20°C



Ø 1,2–1,4 mm
4 bar
HVLV:
Ø 1,3–1,4 mm
2–2,5 bar
Aantal lagen: 2–3



Drogen bij 20°C
Hanteerbaar: 4–5 u
Volledig droog: 48 uur
Drogen bij 60°C:
30 min.

OMSCHRIJVING

2-Componenten polyurethaanlak voor industriële afwerkingen.

TOEPASSING

Geschikt als effen afwerklaag voor de verschillende industriesectoren.

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig aan te brengen
- Sneldrogend
- Zeer fraai uiterlijk
- Goede weersbestendigheid

VOORBEREIDING ONDERGROND

Kan worden aangebracht op:

- EPOXYPRIMER
- EPOBUILD PRIMER
- 1K FAST PRIMER
- ISOFILLER
- HI-BUILD FILLER
- ISOSEALER B/B
- ACRIPUR PRIMER

AANBRENGEN

Aanbrengen door spuiten.

Mengverhouding:

ISOLACK PUR (lak)	naar volume
29344* LECHSYS ISOLACK HARDENER of	1000 delen
29345 LECHSYS ISOLACK INDUSTRY HARDENER	250 delen
00824 (langzaam) – 00825 LECHSYS UNIVERSAL THINNERS of	100–200 delen
00740 (snel) – 741 (gemiddeld) – 742 (langzaam) THINNERS AUTOREFINISHING	

* De verharder 29344 – LECHSYS ISOLACK HARDENER – wordt aanbevolen voor cycli waarbij een grote buitenresistentie wordt vereist.

Potlife bij 20°C: 4 uur met 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER
3 uur met 29345 LECHSYS ISOLACK INDUSTRY HARDENER

Viscositeit bij 20°C: 17–18" DIN 4
Ø Luchtkap: 1,2–1,4 mm; HVLP: 1,3–1,4 mm
Spuitedruk: 4 bar; HVLP 2–2,5 bar
Aantal lagen: 2–3
Laagdikte: 40–50 µm
Theoretische dekking: 1 l mengsel = 7 m² bij 50 µm
1 kg mengsel = 6,5 m² bij 50 µm
V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 580 g/l

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 20–30 min.
Hanteerbaar: 4–5 uur
Uitgehard: 48 uur

Drogen bij 60°C

30 min. (na 30 min. uitdampen bij 20°C)

Het product hardt volledig uit in de volgende 3–4 dagen.

OPMERKINGEN

Voeg om het uitharden van het product tijdens de wintermaanden te versnellen 09167 SPEED-O-DRY (max. 5%) toe.

Het product kan worden aangebracht met elektrostatische units.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0395-NL
BIJGEWERKT 02/2006**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL