



29148 - ISOLACK PENN OPACO



1000 ml +
250 ml +
0-50 ml



Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C
Hanteerbaar: 4-6 u
Uitgehard: 24 u

Potlife bij 20°C:
3 u

OMSCHRIJVING

2-Componenten, matte polyurethaanlak voor kwastverwerking.

TOEPASSING

Voor afwerking in uni-kleuren bij industriële toepassingen. Correct aangemaakt is het geschikt voor beton, hout, staal, PVC binnen de bouwsector.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer fraai fluweelachtig uiterlijk
- Zeer goede weersbestendigheid
- Eenvoudig aan te brengen
- Uitstekende vloeijing

VOORBEREIDING ONDERGROND

2-Componenten grondlak, filler en oude laklagen volgens voorschrift schuren.

AANBRENGEN

Aanbrengen met kwast of roller.

Mengverhouding:

naar volume

ISOLACK PENN OPACO (lak)	1000 delen
29342 ISOLACK INDURITORE (verharder)	250 delen
00755 DILUENTE AUTOREFINISHING EXTRA SLOW (verdunner)	0-50 delen

Potlife bij 20°C: 3 uur

Aantal lagen: 2

Laagdikte: 50 micron

Theoretische dekking: 1 l mengsel = 8-8,5 m² bij 50 micron

1 kg mengsel = 7,5-8 m² bij 50 micron

V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 440 g/l

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Hanteerbaar: 4-6 uur

Uitgehard: 24 uur

Het volledige doorharden vindt plaats in de volgende 3-4 dagen.



OPMERKINGEN

De te bereiken mate van matheid met 29148 is tussen glans 20–40 afhankelijk van de kleur en de methode van aanbrengen en drogen.

Gebruik in de winter tot maximaal 5% 09167 SPEED-O-DRY om het drogen aan de lucht te versnellen.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0375-NL
BIJGEWERKT 05/2004**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL