


29149 - ISOLACK TEXTUR



1000 ml +
500 ml +
300–400 ml

Potlife bij 20°C:
6–8 u



Ø 1,4–1,8 mm
3–5 atm
Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C
Hanteerbaar: 6 u
Uitgehard: 48 u
Drogen bij 60°C:
30 min.

OMSCHRIJVING

2-Componenten, gestructureerde polyurethaanlak.

TOEPASSING

Geschikt voor gestructureerde antislip-afwerkklagen bij het industrieel spuiten van auto's en binnen de industrie.

EIGENSCHAPPEN

- Mooi uiterlijk en goede antislipwerking
- Eenvoudig aan te brengen
- Goede krasbestendigheid
- Goede vuleigenschappen die kleine fouten op de ondergrond kunnen verhullen

VOORBEREIDING ONDERGROND

- **Plaatstaal***: ontroesten en ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW, ook als het altijd wordt aanbevolen om 1C FAST PRIMER vooraf aan te brengen.
- **Lichte legeringen**: het is essentieel om 1C FAST PRIMER aan te brengen.

* het product bevat geen roestwerende pigmenten; bescherming door afsluit-effect

AANBRENGEN

Aanbrengen door spuiten.

Mengverhouding:

naar volume

ISOLACK TEXTUR (lak)
29340-29341 INDURITORI ISOLACK HIGH (verharder)
00824-00825 LECHSYS DILUENTE UNIVERSALE (verdunner) of
00740-1-2 DILUENTI AUTOREFINISHING (verdunner)

1000 delen
500 delen
300–400 delen

Potlife bij 20°C: 6–8 uur

Ø Luchtkap: 1,4–1,8 mm

Spuitdruk: 3–5 bar

Aantal lagen: 2

Aanbevolen laagdikte: 75 µm

Theoretische dekking: 1 l mengsel = 5 m² bij 75 µm

1 kg mengsel = 4,5 m² bij 50 µm

V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 580 g/l

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 20–30 min.

Hanteerbaar: 6 uur

Uitgehard: 48 uur

Drogen bij 60°C

30 min. (na 30 min. uitdampen bij 20°C)

Het product hardt volledig uit in de volgende 3–4 dagen.

OPMERKING

Gebruik in de winter 09167 SPEED-O-DRY (max. 5%) om het drogen aan de lucht te versnellen.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0376-NL
BIJGEWERKT 11/2004**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL