



29150 - ISOLACK 1K



1000 ml +
0-250 ml



18-20° DIN 4
bij 20°C



Ø 1,4 mm
4 atm
Aantal lagen: 2



Aantal lagen: 1 a 2



Drogen bij 20°C
Hanteerbaar: 4-5 u
Uitgehard: 5-6 dagen

OMSCHRIJVING

1-Component, glanzende urethaanlak.

TOEPASSING

Geschikt voor landbouw- en industriële machines, ijzeren ondergronden in het algemeen, hout, PVC.

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig aan te brengen
- Grote dekking
- Perfecte vloeijing bij spuiten en kwasten
- Hoogglanzend
- Zeer sneldrogend met een hard en elastisch resultaat

VOORBEREIDING ONDERGROND

Hout: een geschikt impregneermiddel aanbrengen op nieuwe houten oppervlakten.

Staal: schuren en een geschikte roestwerende grondlak aanbrengen.

Oude verflagen: beschadigde en losse lagen verwijderen, goed schuren en plamuur aanbrengen; waar nodig een geschikt filler of roestwerende grondlak aanbrengen.

PVC: reinigen en ontvetten. Voor het aanbrengen van te voren testen.

AANBRENGEN

Aanbrengen met kwast, kortharige roller of spuit.

Mengverhouding:

Aanbrengen met kwast of roller

ISOLACK 1K (lak)
00570 SYNTEX DILUENTE SP

naar volume

1000 delen
0-100 delen

Aanbrengen door spuiten

ISOLACK 1K (lak)
00824-00825 LECHSYS DILUENTE UNIVERSALE of
00572 SYNTEX DILUENTE SS

naar volume

1000 delen
150-250 delen


Viscositeit bij 20°C: 18"-20" DIN 4

Ø Luchtkap: 1,4 mm

Spuitdruk: 3-3,5 bar

Aantal lagen: 2

Laagdikte: 50 µm



Theoretische dekking: 1 l mengsel = 10–11 m² bij 50 µm
1 kg mengsel = 9–10,5 m² bij 50 µm
V.O.C. van het product indien klaar voor gebruik: ~ 530 g/l

AFLAKKEN

Kan na 24 uur bij 20°C worden overgelakt met zichzelf. Na 48 uur bij 20°C is licht schuren noodzakelijk.

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 30–40 min.

Hanteerbaar: 4–5 uur

Uitgehard: 5–6 dagen

TECHNISCH MERKBLAD NR. 0424-NL
BIJGEWERKT 11/2004

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL