



29159 - ACRYL 2K TEXTUR



1000 ml +
200 ml +
300-350 ml

Potlife bij 20°C:
4 uur



15-16" DIN 4
bij 20°C



Ø 1,4-1,8 mm
3-5 bar
Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C:
Hanteerbaar: 6-8 u
Uitgehard:
48 u
Drogen bij 60°C:
30 minuten

OMSCHRIJVING

2-Componenten acryllak met structureffect en directe hechting aan de ondergrond.

TOEPASSING

Algemene toepassingen binnen de metaal- en kunststoffenindustrie.

EIGENSCHAPPEN

- Fijnkorrelig gestructureerd uiterlijk
- Eenvoudig aan te brengen
- Goede chemische resistentie
- Goede krasbestendigheid
- Goede vulling die kleine fouten op de ondergrond kan verbergen
- Zeer goede hechting aan:
 - Staal (het product bevat geen roestwerende pigmenten; het beschermt staal met een barrière-effect)
 - Roestvrij staal
 - Verzinkt staal (elektrisch en thermisch)
 - Aluminium en lichte legeringen
 - Koper
 - Zinklegeringen
 - FGRP (polyester + glasvezel)
 - Fenol- en ureumharsen
 - Nylon (PA) *
 - Polyurethaanharsen (PUR)

* Gebruik dezelfde hoeveelheid 29343 LECHSYS ISOLACK ESP INDUSTRY HARDENER naar gewicht.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Staal, aluminium en Al-legeringen, koper en zink-aluminiumlegeringen: ontvetten met 00695 SILICONE REMOVER SLOW en opruwen met Scotch Brite.

PRFV, fenol- en ureumharsen, PU en PA: ontvetten met 00617 PLASTIC CLEANER.

AANBRENGEN

Aanbrengen door spuiten.

Mengverhouding:**naar volume**

ACRYL 2K TEXTUR (lak)	1000 delen
29342 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER	200 delen
00824 (LANGZAAM) - 00825 LECHSYS UNIVERSAL THINNER of	300–350 delen
00740 (snel) - 741 (gemiddeld) – 742 (langzaam) THINNERS AUTOREFINISHING	

Potlife bij 20°C: 4 uur

Viscositeit bij 20°C: 15"–16" DIN 4

Ø Luchtkap: 1,4–1,8 mm

Spuitdruk: 3–5 bar

Aantal lagen: 2

Laagdikte: 25–30 µm

Theoretische dekking: 1 l mengsel = 14 m² bij 30 µm

1 kg mengsel = 12,5 m² bij 30 µm

V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 510 g/l

DROOGTIJD**Drogen bij 20°C**

Stofvrij: 20–30 min.

Hanteerbaar: 6–8 uur

Uitgehard: 48 uur

Drogen bij 60°C

30 min. (na 20–30 min. uitdampen bij 20°C)

Het product hardt volledig uit in de volgende 3–4 dagen.

OPMERKING

Voor starre PVC- en ABS-ondergronden wordt een 1:1 mengsel van ACRYL 2K en ACRYL 1K aanbevolen. Het mengsel dient te worden gekatalyseerd met 10% 29342 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER.

Voeg om het uitharden van het product tijdens de wintermaanden te versnellen 09167 SPEED-O-DRY (max. 5%) toe.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0408-NL
BIJGEWERKT 12/2006**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKwalificeerd personeel