



29190 - BASECOAT



1000 ml +
700–1000 ml



14–15" DIN 4
bij 20°C



Ø 1,2–1,4 mm
Aantal lagen: 2–3



Drogen bij 20°C:
tussen 20–30 min. en 24 u

OMSCHRIJVING

Matte basislak voor EFFEN en TWEELAAGS METALLIEK spuitwerk (overspuitbaar met blanke acrylflak).

TOEPASSING

Geschikt voor het lakken van industriële producten of het lakschade herstellen van auto's.

EIGENSCHAPPEN

- Snelle uitharding
- Eenvoudig aan te brengen
- Uitstekende vloeïing en dekkraft
- Goede resistentie en glans in een afwerksysteem met blanke lak

VOORBEREIDING ONDERGROND

Kan worden aangebracht op polyurethaan-, polyacryl- en epoxy-grondlak/filler (ISOFILLER – EPOXY PRIMER – HI-BUILD FILLER) na voldoende droog schuren met P400-P500 schuurpapier en ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE.

AANBRENGEN

Spuiten.

Mengverhouding:

naar volume

BASECOAT
00825 DILUENTE UNIVERSALE (verdunder)

1000 delen
700–1000 delen

Viscositeit bij 20°C: 14–15" DIN 4

Ø Luchtkap: 1,2–1,4 mm

Spuitdruk: 3,5–4 atm

Aantal lagen: 2–3

Theoretische dekking: 1 kg of l mengsel = 5 m² bij 25 µm

V.O.C. van het product indien klaar voor gebruik: ~ 820 g/l

N.B. één nevellaag aanbrengen, gevolgd door één volledige laag. Het lakwerk afmaken door een tweede volledige laag aan te brengen. Voor metallieke kleuren een egale spuitlaag iets verder van de ondergrond aanbrengen in een laatste natte laag.

DROOGTIJD

Uitdamptijd voordat de blanke lak wordt aangebracht: tussen 20–30 min. en 24 uur bij 20°C.

AFLAKKEN

Blanke acrylflak voor tweelaagssystemen (ACRIFAN-MACROFAN).

OPMERKINGEN

Bij droogtemperaturen beneden 60°C mogen tijdens de eerste dagen na het lakken de producten niet aan bijzonder zware weersomstandigheden worden blootgesteld.
Alle te verkrijgen metallieke kleuren zijn verkrijgbaar in 'Casa MCO'.

De lak dient onmiddellijk nadat de basiskleuren zijn toegevoegd aan de 29190 BASECOAT te worden geroerd.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0456-NL
BIJGEWERKT 05/2004**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL