

09830 – GLASS ADHESION PROMOTER

OMSCHRIJVING

Een toevoeging bedoeld ter verbetering van de hechting van lak op glas.

TOEPASSING

Gemengd met producten om aan te brengen op glazen oppervlaktes van meubels en voorwerpen voor woninginrichting.

EIGENSCHAPPEN

- Mooi aanzicht
- Eenvoudig aan te brengen
- Bevordert hechting aan glass, floatglas, zuurbehandeld en/of gezandstraald glas (**gezien de oppervlaktebehandeling van het glas, de verschillende soorten en bronnen moeten vooraf altijd een aantal hechtingsproeven uitgevoerd worden**).

VOORBEREIDING ONDERGROND

Ontvetten met 00617 PLASTIC CLEANER.

AANBRENGEN

Spuiten.

Mengverhouding:

naar volume

a) Transparante kleuren

29947 2K PLASTICGRIP	900 delen
BC... BRILLIANT COLOR	100 delen
09830 GLASS ADHESION PROMOTER	20 delen
29355 LECHSYS ACRITOP HARDENER	300 delen
00824 (langzaam) – 825 LECHSYS UNIVERSAL THINNER	300–500 delen

b) Effectkleuren

29947 2K PLASTIC GRIP	500 delen
296../298.. TINTE BASE LECHSYS EFFECT	500 delen
09830 GLASS ADHESION PROMOTER	20 delen
29355 LECHSYS ACRITOP HARDENER	200 delen
00824 (langzaam) – 825 LECHSYS UNIVERSAL THINNER	300–500 delen

c) Effen kleuren

	naar volume	naar gewicht
29170-29172 EPODUR in LECHSYS-kleur	1000 ml	1000 g
09830 GLOSS ADHESION PROMOTER	20 ml	20 g
29376 LECHSYS EPODUR HARDENER	200 ml	150 g
00516 LECHSYS EPODUR THINNER	200-400 ml	150-300 g

DE MENGSELS BIJ 20°C BINNEN 4 UUR GEBRUIKEN.

VOOR AANBRENGMETHODE EN ANDERE INFORMATIE, ZIE RELEVANTE TECHNISCHE GEGEVENSBLADEN.

BELANGRIJK

Houd het product hermetisch afgesloten.

Opslagstabiliteit: 12 maanden

Voorkom contact met water en atmosferische vochtigheid.

Niet aanbrengen op componenten die in een wasmachine worden geplaatst.

**TECHNISCH GEGEVENSBLAD Nr. 0544-NL
BIJGEWERKT 12/2006**

De gegevens in deze informatiebladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden.