




Technisch Data Blad n° 0642-NL

ENERGY SPUITBUSSEN



EL085 – UHS FADE-OUT BLENDER



Gebruiksklaar



Luchtdrogend bij 20° C:
1-5 min.

OMSCHRIJVING

Spuitbus uitspuitverduunning, special voor UHS blanke lakken en kleurlakken.

GEBRUIK

Speciaal product voor autoschadeherstel om UHS kleurlak en blanke lak uit te spuiten.

EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar (Spuitbus)
- Direct na het uitspuiten te gebruiken
- Snelle uitdamp tijd
- Hoog oplossend vermogen en mooie vloeïing

VOORBEREIDING ONDERGROND

Breng HYDROFAN watergedragen basislak aan + MACROFAN UHS BLANKELAK of 2K kleurlak MACROFAN MAC4.

AANBRENGEN

Spuiten.

Klaar voor gebruik. Goed schudden 1-2 minuten voor gebruik.

Direct na het uitspuiten aanbrengen.

Spuittemperatuur: 15-30° C

Aantal lagen: 1-2 op het uitgespoten deel en op de "oude laklaag"

Spuitafstand: 20-25 cm

DIR 2004/42/CE: Special finishes IIB/e – VOC gebruiksklaar 840 g/l

Dit product bevat maximaal 840 g/l VOC

DROOGTIJDEN


Droging bij 20°C

1-5 minuten

Poetsen: indien nodig na het drogen van de aflak.

Let op

Niet aanbrengen op watergedragen basislak HYDROFAN, maar op MACROFAN UHS BLANKE LAKKEN en op de kleurlak MACROFAN MAC4.



ATTENTIE: Na gebruik, de spuitbus op zijn kop houden en doorspuiten tot er geen materiaal meer uitkomt, dit voorkomt verstopping van de nozzle.

Houdbaarheid 20°C: 24 maanden

TECHNISCH GEGEVENSBLAD N° 0642-NL
BIJGWERKT 10/2008

De gegevens in deze informatiebladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL