


EL090 – BLANKE LAK



Klaar voor gebruik



Drogen bij 20°C:
6 uur

OMSCHRIJVING

Acryl ééncomponent blanke lak, klaar voor gebruik in een spuitbus.

TOEPASSING

Speciaal product dat wordt gebruikt bij het uitvoeren van kleine reparaties (FAST REPAIRS).

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te gebruiken, klaar voor gebruik (spuitbus)
- Snelle applicatie en vloeijing
- Sneldrogend
- Goede helderheid
- Goede weersbestendigheid
- Goede hechting, ook aan koper, metaallegeringen en aluminiumlegeringen

VOORBEREIDING ONDERGROND

Breng BSB- of HYDROFAN-basislak aan. Laat het oplosmiddel volledig uitdampen (20–30 minuten bij 20°C).

Zie voor meer informatie over het gebruik van het product in snelle reparatiecyclus cyclus-gegevensblad nr. 006 en nr. 007.

Geheel ontvetten met 00695 SILICONE REMOVER SLOW vóór het op metaal aanbrengen.

AANBRENGEN

Spuiten.

Klaar voor gebruik. 2–3 Minuten goed schudden voor gebruik.

Spuittemperatuur: 15–30°C

Aantal lagen: 2–3

Spuitafstand: 20–25 cm

Uitdamp tijd: 5–10 minuten bij 20°C

Aanbevolen laagdikte: 30–40 µm

DIR 2004/42/EC: Special finishes IIB/e – VOC klaar voor gebruik 840 g/l

Klaar voor gebruik bevat dit product niet meer dan 840 g/l VOC

DROOGTIJDEN


Drogen bij 20°C

Stofvrij: 3–5 minuten

Kleefvrij: 15–20 minuten

Uitgehard: 6 uur

Polijstbaar: na 6 uur

OPMERKINGEN

LET OP: het product biedt goede weersbestendigheid, maar een ontoereikende brandstofresistentie, daarom wordt het afgeraden om het te gebruiken voor auto-onderdelen die zich dicht bij de brandstoftank bevinden.

Als het wordt gebruikt voor andere zaken dan autoreparaties, dan is het product niet erg resistent tegen wassen met ethylalcohol en agressieve detergents in het algemeen.

Draai na gebruik de spuitbus ondersteboven en spuit de rest uit het aanvoerbuisje om verstoppingsproblemen te voorkomen .

HOUDBAARHEID BIJ 20°C: 24 maanden

**TECHNISCH GEGEVENSBLAD Nr. 0501-NL
BIJGEWERKT 09/2006**

De gegevens in deze informatiebladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. **DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL**