



# 05537 POLYDUR SPAT-O-FIBER FINE




1000 ml +  
40 ml



1-2 lagen



Drogen bij 20°C:  
25-30 min.



P60/P80

Potlife bij 20°C:  
6-10 min.

## OMSCHRIJVING

Glasvezelversterkte polyesterplamuur.

## TOEPASSING

Wordt gebruikt voor het opvullen van kleine gaten en aanzienlijke gebreken op carrosseriebeplating en is geschikt voor het repareren van glasvezelondergronden in het algemeen.

## EIGENSCHAPPEN

- Zeer snelle uitharding
- Zeer sterk
- Geschikt voor het opvullen van grote gebreken
- Goede hechting aan het substraat (ijzer, staal, aluminium, glasvezel)

## VOORBEREIDING ONDERGROND

Ontvetten, slijpen en de randen van de gaten naar binnen hameren.

## AANBRENGEN

Plamuren.

### Mengverhouding:

	naar volume	naar gewicht
05537 POLYDUR SPAT-O-FIBER FINE	1000 ml	1000 g
00281 POLYDUR HARDENER	40 ml	20 g

Tijdens de zomer kan de katalysator worden verminderd tot 1% naar gewicht en tijdens de winter kan deze worden verhoogd tot 3% naar gewicht.

Potlife bij 20°C: 6-10'

Aantal lagen: 1-2

Aanbevolen laagdikte: min. 200 µm

**DIR 2004/42/EC: Bodyfiller/stopper IIB/b – VOC klaar voor gebruik 250 g/l**

**Dit product bevat, gebruiksklaar, maximaal 200 g/l VOC**

## DROOGTIJD

**Drogen bij 20°C**

Kan worden geschuurd na 25-30 min.

---

## **SCHUREN**

Droog schuren met P60-P80 schuurpapier.

---

## **VERDERE AFWERKING**

04461 POLYDUR CART  
04380 POLYDUR ZINC  
04462 POLYDUR FAST  
04210 POLYFAN RUSH

---

## **LET OP**

Dit product hecht niet aan washprimers/fillers en vergelijkbare producten.

- Gekatalyseerde plamuurresten dienen niet te worden teruggedaan in de originele verpakking.
- Het product koel bewaren en gebruiken vóór de uiterste gebruiksdatum.
- Te veel verharder kan leiden tot gele vlekken op de afwerklaag.
- Om perfecte binding aan de ondergrond te waarborgen, dient staalplaat vóór het aanbrengen van de plamuur te worden ontvet en opgeruwd met schuurpapier.

POLYDUR-verharder bevat organische peroxiden die een irriterende werking hebben. Voorkom contact met de huid zoveel mogelijk en draag oogbescherming. Was uw handen met water en zeep nadat u het product heeft gebruikt.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0476-NL**  
**BIJGEWERKT 11/2006**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL