



04638 – MEGAFILLER HS



1000 ml +
200 ml +
100–300 ml

Potlife
2 u bij 20°C



25° DIN 4
bij 20°C



Ø 1,4–1,8 mm
4 atm
HVLV:
Ø 1,5–1,7 mm
2 atm

Aantal lagen: 2–3



Drogen bij 60°C:
20–30 min.
Drogen bij 20°C:
2–4 u

OMSCHRIJVING

Tweecomponenten-acrylfiller met hoog vastestofgehalte, bevat geen chromaat.

TOEPASSING

Geschikt als filler voor schade herstellen van auto's.

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig aan te brengen.
- Sneldrogend.
- Eenvoudig droog schuurbaar.
- Uitstekende capaciteit.
- Goede lakstand.
- Goede dekking.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Polyester plamuur

Droog schuren met P120–180 . Ontvetten met 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Staalplaat

Breng 1–2 lagen 04318 FIX-O-DUR of 05720 MONOPRIMER aan als roestwerende grondlak.

Oude laklagen

Schuren en ontvetten met 00695 SILICONE REMOVER SLOW. Bij oplosmiddelgevoelige lagen vooraf testen om randaftekeningen, krassen, etc. te voorkomen.

AANBRENGEN

Spuiten.

Mengverhouding:

	naar volume	naar gewicht
04638 MEGAFILLER HS	1000 ml	1000 g
31330 (snel) – 31340 MEGA HARDENERS HS	200 ml	130 g
00740 (snel) – 741 (gemiddeld) – 742 (langzaam) – 743 (VOC-arm) – 00755 (extra langzaam) THINNERS AUTOREFINISHING	100–300 ml	50–200 g

Potlife: 2–3 u bij 20°C

Viscositeit bij 20°C: 25–26° DIN 4 (indien gebruikt als vulmiddel)

Ø Luchtkep: 1,4–1,8 mm; HVLV 1,5–1,7 mm

Luchtdruk: 4 atm (traditioneel); HVLV 2 atm

Aantal lagen: 2–3

Aanbevolen laagdikte: 80 µm (afdichtmiddel); 180 µm (vulmiddel)

Theoretische dekking: 1 l mengsel = 5,5 m² bij 80 µm
1 kg mengsel = 3,7–4 m² bij 80 µm

DIR 2004/42/EC: Primer IIB/c – VOC wanneer klaar voor gebruik 540 g/l
Klaar voor gebruik bevat dit product niet meer dan 540 g/l VOC

DROOGTIJD

Drogen bij 60°C:
20–30 minuten

Drogen bij 20°C:
Stofvrij: 10–15 minuten
Schuurbaar na 2–4 u (afhankelijk van de dikte)

SCHUREN

- Droog schuren met P240–280 en afwerken met P400–P500
 - Nat schuren met P320-360 en afwerken met P800–P1000
-

AFLAKKEN

Matte basislakken, acrylflakken en tweecomponenten-polyurethaanflakken.

TECHNISCH GEGEVENSBLAD Nr. 0509-NL
BIJGEWERKT 09/2006

De gegevens in deze informatiebladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL