


08941 - TEXTUR BASE GRANA FINE 08942 TEXTUR BASE



1000 ml +
500 ml



Ø 1,2–1,4 mm
4–5 bar

OMSCHRIJVING

Structuurmiddel gebaseerd op een speciale hars en PVC-deeltjes.

TOEPASSING

Levert een lichtglanzend structureffect na mengen met ISOAKRYL- – ISOFAN-lak of ACRIFAN- en MACROFAN-blanke lak. Dit effect is met name bruikbaar bij reparatie van gestructureerde kunststof onderdelen of voor reproductie van afwerkklagen die worden toegepast door sommige autofabrikanten op bepaalde delen zoals bumpers, onderste carrosserieplaten en binnendelen van motorkappen, tankwagendakken, bussen en boten.

EIGENSCHAPPEN

- Goede antislipwerking
- Bijzonder esthetisch effect
- Uitstekende kras- en slijtvastheid
- Geen verandering van de originele lakkleur en –werking
- Goede vulcapaciteit voor het verbergen van lichte oneffenheden in de ondergrond

VOORBEREIDING ONDERGROND

Dezelfde procedure als voor de gebruikte aflak.

AANBRENGEN

Spuiten.

Mengverhouding:

KLEUR of BLANKE LAK
STRUCTUUR

naar volume
1000 delen
500 delen

VERHARDER: de lak alleen verharden in de verhouding zoals aangegeven in de relevante instructies.

VERDUNNERS: gebruik dezelfde verdunners als voor de gebruikte aflak of blanke lak.

Potlife: dezelfde als voor de gebruikte aflak of blanke lak


Viscositeit: dezelfde als voor de gebruikte aflak of blanke lak

Ø Luchtkap: 1,2–1,4 mm

Spuitdruk: 4–5 bar

Aanbrengen zoals een gewone aflak. Voeg in dit stadium geen structuurmiddel toe.

Tenminste 15 min. bij 20°C uitdampen, dan een volgende dunne laag met structuurmiddel aanbrengen.



Laagdikte: 100–150 µm

DROOGTIJD

Dezelfde als voor de gebruikte aflak.

OPMERKINGEN

Het uiteindelijke resultaat hangt af van de aanbrengtechniek (hoe dunner de lagen, des te meer structureffect). Bij BSB + ACRIFAN/MACROFAN (tweelaagse, metallische systemen) dient de metallische basislak in normale conditie te worden aangebracht, terwijl de BLANKE LAK gestructureerd dient te zijn.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0214-NL
BIJGEWERKT 12/2004**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL