



## 29108 - EPOPRIMER 1 K



1000 ml +  
100–200 ml




20–25" DIN 4  
bij 20°C



Ø 1,4 mm  
4 bar

Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C  
Kleefvrij, bewerkbaar: 4–5 u  
Uitgehard: 48 u

### OMSCHRIJVING

1-Component, roestwerende epoxyestergrondlak. Bevat geen chroom of lood.

### TOEPASSING

Geschikt voor de metaalindustrie en het industrieel lakschadeherstellen aan auto's, als grondlak voor directe hechting.

### EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig aan te brengen
- Snelle droging aan de lucht
- Goede hechting aan de volgende ondergronden:
  - Staal
  - Verzinkt staal
  - Aluminium en lichte legeringen
- Goede roestwerende werking

### VOORBEREIDING ONDERGROND

**Zwart plaatstaal:** micro-stralen, schuren.

**Staal:** voorzichtig ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW en schuren.

**Aluminium en Al-legeringen:** voorzichtig ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW. Stralen, schuren of opruwen.

**Elektrisch verzinkt staal:** ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW.

**Thermisch verzinkt staal:** ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW, dan stralen of opruwen.

### AANBRENGEN

Spuiten.

**Mengverhouding:**

EPOPRIMER 1K  
00824-00825 LECHSYS DILUENTE UNIVERSALE (verdunner)

**naar volume**  
1000 delen  
100–200 delen


Viscositeit bij 20°C: 20–25" DIN 4

Ø Luchtkap: 1,4 mm

Spuitdruk: 4 bar

Aantal lagen: 2

Aanbevolen laagdikte: max. 50 µm



Theoretische dekking: 1 kg of 1 l mengsel = 5,5–6,5 m<sup>2</sup> bij 50 µm  
V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 520 g/l

---

#### **DROOGTIJD**

##### **Drogen bij 20°C**

Stofvrij: 20–30 min.

Kleefvrij, bewerkbaar: 4–5 uur

Uitgehard: 48 uur

---

#### **AANBEVOLEN VERDERE LAGEN**

Kan zonder schuren worden overgelakt met synthetische aflak (SYNTOLAK) en polyurethaan-aflak (ISOLACK) na 3 tot 24 uur bij 20°C, afhankelijk van de gespoten laagdikte.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0460-NL**  
**BIJGEWERKT 11/2004**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL