



29112 - SYNTOLACK OPACO



1000 ml +
150-250 ml



17-18" DIN 4
bij 20°C



Ø 1,4 mm
4 atm
Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C
Hanteerbaar:
2-3 uur
Uitgehard:
5-6 dagen

OMSCHRIJVING

Sneldrogende, synthetische lak met zijdeglans.

TOEPASSING

Geschikt voor gereedschappen, metalen schappen en meubels, algemene industriële toepassingen.

EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend
- Zeer fraai uiterlijk
- Hoog vastestofgehalte
- Egaal mat resultaat
- Eenvoudig aan te brengen
- Goede hechting direct op staalplaat (bevat geen roestwerende pigmenten; bescherming vanwege barrière-effect)

VOORBEREIDING ONDERGROND

Het product mag worden aangebracht op:

- 1K FAST PRIMER
- SYNTOPRIMER of SYNTOPRIMER zink
- EPOPRIMER 1K
- direct op roestvrij staalplaat dat voldoende is ontvet met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW

AANBRENGEN

Aanbrengen door spuiten.

Mengverhouding bij spuiten:

SYNTOLACK OPACO (lak)
00824-00825 LECHSYS DILUENTE UNIVERSALE (verdunner) of
00572 SYNTEX DILUENTE SS (verdunner) of
00552 LECHLEROID DILUENTE L (verdunner)

naar volume
1000 delen
150-250 delen

Viscositeit bij 20°C: 17-18" DIN 4

Ø Luchtkap: 1,4 mm

Spuitdruk: 4 bar

Aantal lagen: 2

Laagdikte: 40-50 µm

Overspuitbaar bij 20°C: tot 2 uur of na 48-72 uur, afhankelijk van de laagdikte

Theoretische dekking: 1 l mengsel = 6–6,5 m² bij 50 µm
1 kg mengsel = 5–5,5 m² bij 50 µm
V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 560 g/l

Mengverhouding bij elektrostatisch spuiten:

0,1–2% 09826 ADDITIVO ANTISTATICO toevoegen aan het product.

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 20–30 min.

Hanteerbaar: 2–3 u

Uitgehard: 5–6 dagen

OPMERKINGEN

Met 29112 is het mogelijk om een glans tussen 20–50 te verkrijgen, afhankelijk van de kleur, de aanbrengmethode en het droogstelsel.

Houd rekening met het volgende:

- Dikkere lagen worden uiteindelijk glanzender, dünnere lagen worden uiteindelijk matter.
- Als de droogtijd wordt verkort door geforceerd drogen (bij gelijke laagdikte), dan krijgt de uiteindelijke laag 15 ± 5 meer glans.
- De kleurvariaties die worden waargenomen bij het vergelijken van een glanzende en een matte laag met dezelfde formulering zijn meegenomen in de tolerantie van iedere gemodificeerde topcoating.

Voor een meer glanzende afwerking het bindmiddel 29116 SYNTOLACK toevoegen in plaats van het matte bindmiddel 29112 SYNTOLACK OPACO.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0358-NL
BIJGEWERKT 10/2006**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL