



29147 - ISOLACK PENN



1000 ml +
500 ml +
0-50 ml



Aantal lagen: 2



Drogen bij 20°C
Hanteerbaar: 6-8 u
Uitgehard: 48 u

Potlife bij 20°C:
3 u

OMSCHRIJVING

2-Componenten, glanzende polyurethaanlak voor kwastverwerking.

TOEPASSING

Voor afwerking in uni-kleuren bij industriële toepassingen. Correct aangemaakt is het geschikt voor beton, hout, staal, PVC, glasvezel binnen de bouwsector.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer fraai uiterlijk
- Hoogglanzend
- Zeer goede weersbestendigheid
- Eenvoudig aan te brengen met kwast
- Uitstekende vloeïing

VOORBEREIDING ONDERGROND

2Componenten-grondlak of fillers of goed geschuurde oude laklagen.

AANBRENGEN

Aanbrengen met kwast of kortharige roller.

Mengverhouding:

naar volume

ISOLACK PENN (lak)	1000 delen
29342 ISOLACK INDURITORE (verharder)	500 delen
00755 DILUENTE AUTOREFINISHING EXTRA SLOW (verdunner)	0-50 delen

Potlife bij 20°C: 3 uur

Aantal lagen: 2

Tijd tussen de lagen bij 20°C: 8-10 uur

Laagdikte: 50 µm

Theoretische dekking: 1 l mengsel = 8,5-9 m² bij 50 µm

1 kg mengsel = 7,8-8,7 m² bij 50 µm


V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: 430 g/l

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 50-60 min.

Hanteerbaar: 6-8 uur



Uitgehard: 48 uur

Het volledige doorharden vindt plaats in de volgende 3-4 dagen.

OPMERKING

Gebruik in de winter tot maximaal 5% 09167 SPEED-O-DRY om het drogen aan de lucht te versnellen.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0374-NL
BIJGEWERKT 11/2004**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL