



29945 2K GRIP BASE




1000 ml+
100 ml+
500 ml



16-18" DIN 4
bij 20°C



Ø 1,2 mm
Aantal lagen: 2-3



Drogen bij 20°C:
20 min.

OMSCHRIJVING

Tweecomponenten acryl-basislak met directe hechting aan non-ferro metalen ondergronden en PA (polyamide) voor zuivere, metallieke en mica-kleuren in een tweelaagsproces.

TOEPASSING

Algemene industriële productie.

EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Uitstekende hechting aan aluminium en Al-legeringen, zink+aluminium (zama), koper, PA en epoxy-grondlakken (een hechtingstest vooraf wordt altijd aangeraden).
- Uitstekende lichtweerstand.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Aluminium en Al-legeringen, zink+aluminium (zama), koper: ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW, gevolgd door blazen.

PA (polyamide): ontvetten met 00617 PLASTIC CLEANER.

Zie: TECHNISCHE INSTRUCTIES OM KUNSTSTOF ONDERGRONDEN OP LAKKEN VOOR TE BEREIDEN.

VOORBEREIDING KLEUR

Kies een kleurformule. Voed het bindmiddel toe aan de basiskleuren en voorzichtig mengen.

Mengverhouding bindmiddel - basiskleuren: 50:50 naar volume.


AANBRENGEN

Spuiten.

Mengverhouding:

2K GRIP BASE
29355 LECHSYS ACRITOP HARDENER
00825-00824 LECHSYS UNIVERSAL THINNERS

naar volume
1000 delen
100 delen
500 delen



Potlife bij 20°C: 4 uur
Viscositeit bij 20°C: 16–18" DIN 4
Ø Luchtkap: 1,2 mm
Luchtdruk: 3,5 atm
Aantal lagen: 2–3
Aanbevolen laagdikte: 20–30 µm
Theoretische dekking: 1 kg mengsel = 7,3 m² bij 25 µm
1 l mengsel = 6,7 m² bij 25 µm
V.O.C. van het mengsel wanneer klaar voor gebruik: ~ 750 g/l

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C:

Overspuitbaar met blanke lak na 20 min.

AFLAKKEN MET

Blanke acryllak voor tweelaagsproces:

09792 ACRIFAN 2000
96390 ACRIFAN CLEAR COACH
96598 ACRIPLAST CLEAR MATT 20^
09852 CERAMIC CLEAR

**TECHNISCH GEGEVENSBLAD Nr. 0514-NL
BIJGEWERKT 01/2005**

De gegevens in deze informatiebladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL