





09890 - ACRIFAN 2000 MATT 20^



1000 ml +
250 ml +
300–350 ml

Potlife bij 20°C:
6–8 u



16–17" DIN 4
bij 20°C



Ø 1,2–1,4 mm
4 bar
HVLV:
Ø 1,4 mm
2,5 bar
Aantal lagen: 2



10–15 min.



Drogen bij 20°C
Kleefvrij: 2–4 u
Uitgehard na 16–24 u
Drogen bij 60°C
30 min.

OMSCHRIJVING

Matte, 2-componenten, blanke acryllak met gemiddeld vastestofgehalte.

TOEPASSING

Geschikt voor het afwerken van onderdelen van auto's en motorfietsen die reeds gelakt zijn met matte basislak.

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig aan te brengen
- Zeer goede slijtvastheid
- Uniform mat uiterlijk bij glans 20
- Uitstekende licht- en weersbestendigheid
- Geschikt voor gebruik met verharders met hoog vastestofgehalte

VOORBEREIDING ONDERGROND

Kan worden aangebracht op oppervlakten die reeds gelakt zijn met BSB of HYDROFAN matte basislak na de relevante uitdamp tijd.

Het product kan direct op ABS- of PC/ABS-ondergronden worden aangebracht na ontvetten met 00617 PLASTIC CLEANER.

AANBRENGEN

Aanbrengen door spuiten.

Mengverhouding:

Cyclus met BSB

	naar volume
09890 ACRIFAN 2000 MATT 20^	1000 delen
00174 (extra snel) – 00362 (gemiddeld) - 00327 (snel) - 00379 (langzaam)	
HS HARDENERS	250 delen
00697 (standaard) - 00566 (langzaam) ACRIFAN THINNER	300–350 delen

Cyclus met HYDROFAN

09890 ACRIFAN 2000 MATT 20^	1000 delen
00174 (extra snel) - 00362 (gemiddeld) - 00327 (snel) - 00379 (langzaam)	
HS HARDENERS	250 delen
00740 (snel) - 741 (gemiddeld) - 742 (langzaam) - 743 (lage VOC) - 755 (extra langzaam)	
THINNERS AUTOREFINISHING	300–350 delen

Potlife bij 20°C: 6–8 uur

Viscositeit bij 20°C: 16–17" DIN 4

Ø Luchtkap: 1,2–1,4 mm (conventionele pistolen); 1,4 mm (HVLP-pistolen)

Spuitdruk: 4 bar (conventionele pistolen); 2,5 bar (HVLP-pistolen)

Aantal lagen: 2

Aanbevolen laagdikte: 25–30 µm

Dekking (theoretisch rendement): 1 l mengsel = 7,5 m² bij 25 µm

DIR 2004/42/EC: Special finishes IIB/e – VOC klaar voor gebruik 840 g/l

Dit product bevat, gebruiksklaar, maximaal 794 g/l VOC

DROOGTIJD

Drogen bij 20°C

Kleefvrij: 2–4 uur

Uitgehard: 16–24 uur

Drogen bij 60°C (temperatuur voorwerp)

30 min. na 10–15' uitdampen bij 20°C

OPMERKINGEN

Om een uniform mat uiterlijk te verkrijgen en kleurveranderingen in de matte basislak te voorkomen is het noodzakelijk om 10–15' uit te dampen bij 20°C en de specifieke verdunner 00697 (standaard) - 00566 (langzaam) ACRIFAN THINNER te gebruiken.

Voeg om een andere glansgraad dan 20^ glans te verkrijgen 09792 ACRIFAN 2000 toe in de volgende verhoudingen zonder de hoeveelheid verharder te veranderen:

GLANSGRAAD	HOEVEELHEID 09792
30^	10%
40/45^	15%
60^	20%

TECHNISCH MERKBLAD NR. 0448-NL

BIJGEWERKT 09/2006

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL