



## 05500 - SPAT-O-RAPID




Klaar voor gebruik



Met een spatel:  
2-3 lagen



Droogtijd  
1-3 uur bij 20°C



P500-600

### OMSCHRIJVING

Nitroacryl-plamuur in tube.

### TOEPASSING

Plamuur voor gebruik op nitrogecombineerde en thermoplastische, oude lagen. Geschikt voor het restaureren van auto's en motorfietsen. Ook gebruikt op grote oppervlakten in dunne lagen.

### EIGENSCHAPPEN

- Grote opvulcapaciteit
- Krimpvrij
- Eenvoudig aan te brengen
- Eenvoudig schuurbaar

### VOORBEREIDING ONDERGROND

#### Oud lakwerk

Ontvetten met 00695 SILICONE REMOVER SLOW

#### Geschuurde ondergronden

Direct aanbrengen

### AANBRENGEN

Aanbrengen met mes: in dunne lagen

Het product is klaar voor gebruik

Uitdamp tijd tussen lagen: 20' bij 20°C

Laagdikte: 150-200 µm

### DROOGTIJD

#### Drogen aan de lucht bij 20°C

Voor dunne lagen: 1 uur na laatste plamuurlaag.

Voor dikke lagen: gemiddeld 3 uur na laatste plamuurlaag.

### SCHUREN

#### Nat schuren:

P600 schuurpapier voor afwerklagen in uni-kleuren.

P600-P800 schuurpapier voor tweelaagse metallieke afwerklagen.



---

## **AFLAKKEN**

De aflak aanpassen aan de ondergrond en volgens de voorgeschreven Lechler systemen verwerken.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0313-NL**  
**BIJGEWERKT 06/2006**

De gegevens in deze merkbleden worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden.