



66009 - BASE COAT SPARKLING GLASS



Klaar voor gebruik



10–12" DIN 4
bij 20°C



Ø 0,8–1,2 mm
3,5–4 bar
Aantal lagen: 2–3



Drogen bij 20°C:
15'

OMSCHRIJVING

1-Component, matte basislak voor afwerking met zilver/chroomeffect, overspuitbaar met ACRIFAN/MACROFAN blanke lak.

TOEPASSING

Geschikt voor het spuiten van ondergronden met verchromingseffect.

BIJZONDERE KENMERKEN

- Zilver/Chroomeffect
- Zeer goede UV-resistentie (over te spuiten met blanke lak)
- Eenvoudig aan te brengen
- Sneldrogend
- Lijkt op chroomseffect, ondanks dat het niet spiegelt

VOORBEREIDING ONDERGROND

De voorbereiding van de ondergrond dient de meest optimale strakheid en spiegelende reflectie van het oppervlak te garanderen.

Reeds bestaand, niet-oplosmiddelgevoelig lakwerk afsluiten met 04190 MACROFAN HS FILLER 5:1 of MAC7 MACROFAN HS COLOR FILLER; oplosmiddelgevoelige lagen dienen onmiddellijk te worden verwijderd.

De grondlak laten drogen, dan als volgt schuren.

- **Nat-in-nat:** schuren met P1000-1200
- **Droog :** schuren met P500-P600

Ontvetten met 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Houd rekening met de volgende instructies:

- ISOAKRYL, MAC 1 of MAC 4 in welke kleur dan ook aanbrengen om een glad en helder oppervlak te verkrijgen.
- Gedurende 24 u bij 20°C laten uitdampen en overlakken met 66009 BSB SPARKLING GLASS (de lak dient droog te zijn maar niet volledig gecrosslinkt).

Als de ondergrond geen hoge mate van vulling nodig heeft, dan een sealer zoals MAC85 MACROFAN HS COLOR ISOSEALER of MAC9 MACROFAN HS COLOR UNDERCOAT in welke kleur dan ook aanbrengen en na maximaal 20–40 min. uitdampen direct overspuiten met 66009 SPARKLING GLASS basislak.

HET OPPERVLAK NIET SCHUREN EN NIET MET DE VINGERS AANRAKEN OM TE VOORKOMEN DAT VINGERAFDRUKKEN ZICHTBAAR WORDEN. HET TE SPUITEN OPPERVLAK DIENT SPIEGELEND TE ZIJN.

AANBRENGEN

Door spuiten.

Mengverhouding:

Het product is klaar voor gebruik; voor gebruik goed schudden.

Viscositeit bij 20°C: 10–12" DIN 4

Ø Luchtkap: 0,8–1,2 mm

Spuitdruk: 3,5–4 bar

Aantal lagen: 2–3

Aanbevolen laagdikte: 4 µm

Theoretische dekking: 1 kg mengsel = 11 m² bij 4 µm

1 l mengsel = 9,5 m² bij 4 µm

V.O.C. van het product indien klaar voor gebruik: 900 g/l

DROOGTIJD

Drogen aan de lucht bij 20°C

Stofvrij: 1 min.

Kleefvrij: 2 min.

Voor het aanbrengen van de blanke lak 15–20 min. wachten bij 20°C.

AANBEVOLEN VERDERE LAGEN

- MC420 MACROFAN ULTRA HS CLEAR COAT
 - 01367 MACROFAN RAPID HS CLEAR COAT
 - 01722 MACROFAN CLEAR COAT
 - Blanke lak uit de ACRIFAN-lijn
-

OPMERKINGEN

Als de blanke lak gedroogd is bij een temperatuur beneden 60°C mag tijdens de eerste dagen na het spuiten de gelakte ondergrond niet aan zware omstandigheden worden blootgesteld. Totdat het crosslinken in de laag volledig heeft plaatsgevonden, dient sterk vochtige condensatie zoals dauw en rijp, en contact met agressieve stoffen zoals smog, detergents en strooizout te worden vermeden.

TECHNISCH MERKBLAD NR. 0467-NL

BIJGEWERKT 11/2006

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden.